

品名 Article Name	25 番硅胶/压克力胶双面胶		英文品名 English Name	25 μ Silicone/Acrylic PSA Sandwich Double Side Tape	
代号 Code	SDTS-C12K		特殊定制单编号 Special Order No.	~	
产品结构 Structure					
中材 Carrier			底纸 Liner		
材料名称 Article Name	聚酯膜 Polyester Film		材料名称 Article Name	PE 淋膜格拉辛离型纸 PE Lami. Glassine Release Paper	PET 氟素离型膜 PET Fluro Silicone Coated Film
厚度(mm) Thickness	0.025 \pm 0.004		厚度(mm) Thickness	0.077 \pm 0.008	0.050 \pm 0.005
基重(g/m ²) Basic Weight	35 \pm 3		基重(g/m ²) Basic Weight	82 \pm 6	70 \pm 7
颜色 Color	透明 Transparent		颜色 Color	白色 White	透明 Transparent
表面张力 Wetting tension	38 \uparrow		剥离力(g/in) Release Force	10 \pm 6	40 \pm 20
粘 胶 Adhesive 聚丙烯酸酯压敏胶 / 有机硅压敏胶					
测试项目 Properties	标准值 Value		单位 Unit	测试方法 Test Method	
上胶厚度 Thickness	0.048 \pm 0.003	0.055 \pm 0.002	mm	KLS-01	
上胶量 Dry Coating Weight	48 \pm 5	55 \pm 2	g/m ²	KLS-02	
粘着力 Adhesion	1.0 \uparrow	0.8 \uparrow	kg/inch	GB/T 2792	
使用温度 Temperature Range	5~125		℃	~~	
最低贴标温度 Service Temperature	5		℃	~~	
储存条件 Condition	储存条件为常温范围, 阴凉通风干燥场所 (0~28℃, 70% RH 以下), 避免高温高湿, 不可日晒雨淋。最佳储存条件为 23 \pm 5℃, 65 \pm 5% RH, 保质期限为 12 个月。 (注: 产品长期放在温度和湿度皆过高或过低之下, 会导致保质期明显缩短。)				
备注 Remark	本公司产品的品质管制, 系针对我司产品说明书上所列之产品规范进行检验和管制, 在实际应用时会有差异性, 请客户使用前务必先行了解目的与使用条件及要求, 进行测试确认无虞时, 再使用。除非明确约定, 本公司不承担本材料以外的损失费用。				
修订日期 Revision Date	2020/6/29		修订次数 Revision Number		